

Nome commerciale	Provenienza	Densità (Kg/mc)	Tessitura/fibratura	Colore del durame	Principali impieghi
Abete	Europa	450	media/dritta	biancastro	• • • •
Abura	Africa	600	fine/dritta	grigio rosato	•
Acer	Europa/USA	550	fine/dritta	bruno chiaro	•
Afriormosia	Africa	750	fine/intrecciata	bruno scuro	• • •
Akatio	Africa	700	media/dritta	grigio rosato	•
Alder	USA	450	fine/dritta regolare	bruno-giallognolo	
Amazakoué	Africa	800	media/ondulata	bruno variegato	•
Ayous	Africa	400	media/dritta	biancastro	•
Bossé	Africa	600	media/irregolare-intrecciata	bruno rosato	• •
Castagno	Europa	650	media/dritta	bruno-giallastro	• • •
Cedrela	Sud America	500	media/dritta	bruno chiaro	• • •
Cilegio	USA	580	molto fine/dritta	rosato	•
Cotton wood	USA	500	media/dritta	biancastro	•
Douglas fir	USA	500	media/dritta	rosato	•
Doussié	Africa	800	grossolana/intrecciata	bruno-rossastro	• •
Faggio	Europa	700	fine/dritta	bruno chiaro	• •
Fraké	Africa	550	grossolana/dritta	bruno-giallastro	• •
Framiré	Africa	500	grossolana/irregolare	giallo paglierino	• •
Frassino	USA	700	media/dritta	bruno chiaro	•
Hemlock	USA	500	media-fine/dritta	bruno chiaro	•
Iroko	Africa	730	media/dritta	bruno dorato	• • •
Jelutong	Asia	450	fine/dritta	biancastro-giallognolo	• •
Kevazingo	Africa	920	media-fine/dritta	bruno-rossastro	•
Khaya	Africa	540	media/dritta	rosso bruno	•
Koto	Africa	600	media/intrecciata	bruno-chiaro	•
Lati	Africa	750	grossolana/dritta	bianco-giallastro	•
Larice	Europa	650	media/dritta	bruno-rossastro	• •
Meranti	Asia	700	grossolana/intrecciata	rosso cupo	•
Niangon	Africa	750	grossolana/ondulata	bruno-rossastro	•
Noce	Europa	720	media/varia	bruno venato	• • •
Noce canaletto	USA	580	media/varia	bruno scuro	•
Okoumé	Africa	400	media/dritta	rosso chiaro	•
Olmo	USA	650	media/dritta	bruno	• •
Pino	Europa	550	media/dritta	bruno chiaro rosato	• •
Red Cedar (w)	USA	450	media/dritta	bruno-rossastro	• •
Rovere	Europa/USA	750	grossolana/dritta	bruno	• • •
Sapelli	Africa	650	fine/intrecciata	rosso bruno	•
Sassafras	USA	500	media/dritta	bruno-giallastro	•
Satiné	America	620	media-fine/intrecciata	rosato	•
Sipo	Africa	680	fine/intrecciata	rosso bruno	•
Tauari	Sud America	550	grossolana/regolare	giallastro	• •
Teak Burma	Asia	650	media-fine/intrecciata	bruno dorato	• • •
Teca	Sud America	560	media/dritta	bruno dorato	•
Tiglio	Europa	650	dritta/fine-media	biancastro-giallognolo	• •
Tulipier	USA	550	media/dritta	bruno-verdastro	•
Yellow Pine	USA	600	media/dritta	bruno-giallastro	•
Wengé	Africa	780	grossolana/irregolare	nero	•
Willow Nutt	USA	460	media/dritta	marrone scuro	
					Arredamento Nautica Serramenti – Porte Serramenti esterni Imballaggi Edilizia Profili – Telai Pavimenti – Scale Falegnameria fine Ebanisteria Arredi esterni Torneria